



Ürün İsmi :	WOODEX AHŞAP RENKLENDİRİCİ
Ürün Kodu :	123-Seri
Renkler :	Standart renk kataloğumuzun yanısıra istenilen renkler de yapılabilir.
Tanım :	Özel bağlayıcı esaslı, konsantre bir ahşap renklendiricidir. Çok özel reçine yapısı nedeniyle jel kıvamında, konsantre bir ahşap renklendiricidir. Renklerin ışık haslığı çok yüksek olup solma yapmaz. Uygulandığı yüzeyleri çok homojen renklendirir Ve çok düzgün bir zemin oluşturur, uygulama sırasında leke ve iz yapmaz. Yüzeyleri derinlemesine renklendirerek ahşabın öz dokusunu ortaya çıkarır. Zemin renklendirmede kullanılabilirdiği gibi dolgu vernik üzerine pistole ile uygulanarak sisleme işleminde de emniyetle kullanılabilir.
Uygulama Alanları :	Mobilya ve dekorasyon sektöründe her türlü masif ve kaplama yüzeylerin renklendirilmesinde, pergola, ahşap doğrama ve bahçe mobilyalarında kullanılır.
Fiziksel Özelliği :	
Yoğunluğu (20° C, gr / cm ³) :	0.95 - 1.00 (Beyaz hariç diğer renkler.
Kuruma Süresi (20° C) :	Toz Kuruma : 20-25 dak. Dokunma Kuruma : Tam Kuruma : 2-3 saat
Katı Madde % (Ağırlıkça) :	10-20 Renge bağlı olarak, beyaz hariç, 45-50 Beyaz renk için
Tiner :	
İnceltme Oranı :	Ambalajında uygulamaya hazır.
Setleştirici :	1/1 - 1/3
Karışım Ömrü (20° C) :	
Karışım Oranı (Ağırlıkça) :	
Boyanabilme Alanı :	Ahşabın dokusuna bağlı olarak tek katta 10-15 mikron kuru film kalınlığı bırakılacak şekilde tatbik edildiğinde 1lt. İle 10-12 m ² alan kaplanabilir. (Kayıplar hariç)
Uygulama Metodu :	1- Zemin renklendirmede WOODEX, istenilen rengin şiddetine bağlı olarak ister olduğu gibi istenirse sentetik tinerle 1/5 oranına kadar inceltilerek tampon veya süngerle sürülür ve fazlalıklar temiz lif bezle silinir ve kurumaya bırakılır. 2- Dış cephe ahşaplarında Woodex, istenilen renk şiddetine göre %50-%100 oranında sentetik tinerle inceltilerek fırça ile 2 veya 3 kat olarak uygulanır. 3- PÜ. Dolgu üzerinde sis rengi olarak kullanılacaksa WOODEX önce selülozik tinerle inceltilir ve inceltilmiş selülozik dolgu içine koyularak pistole ile ince bir kat olarak uygulanır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.