



Ürün İsmi :	ÜNLÜ YAT VERNİK
Ürün Kodu :	125-0004
Renkler :	ŞEFFAF
Tanım :	Üretan alkid esaslı, hava kurumalı bir ahşap verniğidir. Üretan alkid esaslı olması nedeniyle çizilme ve aşınmaya dayanıklı, sert, elastik ve parlak yüzeyler veren bir verniktir. Su, deterjan ve kimyasal etkilere karşı dirençli bir film oluşturur.
Uygulama Alanları :	Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve pencere doğramaları gibi tüm ahşap kısımlarında doğrudan doğruya veya tercihen ÜNLÜ Ahşap Koruyucu (113-Seri) üzerine kullanılır.
Fiziksel Özelliği :	<p>Yoğunluğu (20° C, gr / cm³) : 0.90-0.94</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) :</p> <p style="text-align: center;">Toz Kuruma : 3-4 saat Dokunma Kuruma : 24 saat Tam Kuruma : 3-4 gün</p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : 53-56</p> <p>Tiner :</p> <p>İnceltme Oranı : Ambalajında uygulamaya hazırdır. Ancak gerektiğinde ÜNLÜ Sentetik Tiner (911-0111) kullanılabilir.</p> <p>Setleştirici :</p> <p>Karışım Ömrü (20° C) :</p> <p>Karışım Oranı (Ağırlıkça) :</p> <p>Boyanabilme Alanı : Tek katta 35-40 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 1lt ile 15 m² alan kaplanabilir. (kayıplar hariç)</p>
Uygulama Metodu :	Uygulanacak yüzeyler reçine, kir, yağ, eski boya ve vernik kalıntılarından temizlenmiş, tozsuz ve kuru olmalıdır. Ahşap zararlılarına ve atmosferik koşullara karşı koruma ve /veya renklendirmek amacıyla ÜNLÜ Yat Vernik öncesi ÜNLÜ Ahşap Koruyucu (113-SERİ) tatbik edilebilir. Ahşap yüzeylere fırça ile 2-3 kat olarak tatbik edilir. Tiner gerektirmez. İnceltme gerektiğinde ÜNLÜ Sentetik Tiner (113-0111) kullanılmalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.