



<b>Ürün İsmi :</b>	ÜNLÜ COLOR AHŞAP RENKLENDİRİCİ
<b>Ürün Kodu :</b>	133-SERİ
<b>Renkler :</b>	Standart renk kataloğumuzun yanısıra istenilen renklerde yapılabilir.
<b>Tanım :</b>	Hem su, hem de solventle inceleyen konsantre bir renk çözeltilisidir.Seri kuruyan, yüksek renk verme gücüne sahip ahşap renklendirici hem su, hem de solventle inceltilir. İncelme oranı, istenilen rengin şiddetine bağlı olarak değiştirilebilir. Farklı renkler birbirleri ile karıştırılarak çok değişik tonlar elde etmek mümkündür.
<b>Uygulama Alanları :</b>	Dahili kullanım amaçlı her tür masif ve kaplama yüzey üzerine dolgu verniğinden önce uygulanır. Dolgu verniklerine, renklendirme amacıyla maksimum %3 olmak kaydıyla ilave edilebilir.
<b>Fiziksel Özelliği :</b>	<p>Yoğunluğu (20° C, gr / cm<sup>3</sup>) : 0.93-0.97 (Renge bağlı olarak)</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) :</p> <p style="text-align: center;">Toz Kuruma : Dokunma Kuruma : Tam Kuruma :</p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : 56-58</p> <p>Tiner :</p> <p>Karışım Ömrü (20° C) :</p> <p>İnceltme Oranı : Su - Sell. Tinerle 100/100-300</p> <p>Karışım Oranı ( Ağırlıkça) :</p> <p>Boyanabilme Alanı :</p>
<b>Uygulama Metodu :</b>	Kaplama ve masif yüzeylere dolgu verniğinden önce 100/100-300 oranında su veya ÜNLÜ Selülozik Tiner (961-0611) ile inceltilerek uygulanır. Uygulama ; daldırma, püskürtme ya da patina şeklinde yapılabilir. Renk tonuna göre incelme oranları değiştirilebilir. Dolgu vernikli yüzeylere uygulanmamalıdır. İnceltme için su ile selülozik tiner birlikte kullanılmamalıdır.
<b>Dikkat Edilecek Hususlar :</b>	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.