



Ürün İsmi :	ÜNLÜ POLİÜRETAN SPECIAL LAKE ASTAR (3+1)
Ürün Kodu :	232-SERİ
Renkler :	232-1225 BEYAZ 602-9000 SİYAH
Tanım :	İki komponentli, poliüretan esaslı, reaksiyon kürlenmeli bir astardır. ÜNLÜ Poliüretan Special Lake Astar yüksek bir doldurma gücüne sahiptir. Ahşap yüzeylere çok iyi yapışan elastik bir film verir. Kolay zımparalanır ve üzerine tatbik edilecek sonkat boyalara çok iyi bir yüzey sağlar.
Uygulama Alanları :	ÜNLÜ Poliüretan Special Lake Astar her cins ahşap yüzeyi ve kaplamayı sonkat boya tatbikatına hazır hale getirmek için formüle edilmiştir. Üzerine Selülozik, Poliüretan ve Akrilik esaslı sonkat boya renklerinin sorunsuz olarak uygulanmasına imkan verir.
Fiziksel Özelliği :	<p>Yoğunluğu (20° C, gr / cm³) : 1.49-1.53 (Renge bağlı olarak)</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) :</p> <p style="text-align: center;">Toz Kuruma : 15-20 dak.</p> <p style="text-align: center;">Dokunma Kuruma : 50-60 dak.</p> <p style="text-align: center;">Tam Kuruma : 4-5 saat</p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : 73-75 (Renge bağlı olarak)</p> <p>Tiner : 921-0211</p> <p>İnceltme Oranı : %10-15</p> <p>Setleştirici :</p> <p>Karışım Ömrü (20° C) : 8-10 saat</p> <p>Karışım Oranı (Ağırlıkça) : %33 (Ağırlıkça)</p> <p>Boyanabilme Alanı : Tek katta 35-40 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 1lt ile 8-10 m² alan kaplanabilir. (kayıplar hariç)</p>
Uygulama Metodu :	Tatbikat öncesi ahşap yüzeyler uygun zımparalama işleminden sonra yüzeydeki tozlardan arındırılmalıdır. Komponentlendikten sonra Selülozik Tiner (961 0611) ile uygun viskoziteye getirilmelidir. İstenilen yüzey dolgunluğuna bağlı olarak katlar arasında 20-30 dakika kuruma süresi bırakılarak iki üç çapraz kat tatbik edilmelidir. En son katın tatbikatından 3-4 saat sonra zımpara işlemine alınmalıdır.Tercihen bir gece bekletildikten sonra üzerine Selülozik, Poliüretan, Akrilik, AC (Asit Sertleştiricili) ve Polyester sonkatlar uygulanmalıdır. Püskürtme dışındaki tatbikat sistemleri ile diğer araç ve gerecin kullanılması istendiğinde Teknik Servisimize müracaat edilmelidir.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.

Kazımpaşa Mh. Çanakkale yolu Üzeri No:20 35660 Menemen - İZMİR

Tel.: 0.232.832 73 02 Fax: 0.232.832 73 97

E-mail: info@gokhanboya.com • www.gokhanboya.com