



<b>Ürün İsmi :</b>	ÜNLÜ POLİÜRETAN 2K FİLLER DOLGU VERNİK
<b>Ürün Kodu :</b>	274-0058
<b>Renkler :</b>	ŞEFFAF
<b>Tanım :</b>	İki komponentli, poliüretan esaslı, reaksiyon kürlenmeli, çabuk zımpara olan bir dolgu verniktir. ÜNLÜ Poliüretan 2K FİLLER Dolgu Vernik yüksek doldurma gücüne sahiptir. Kısa sürede kolayca zımparalanabilir. Ahşabın doğal renginde değişiklik yapmaz. Üzerine tatbik edilecek sonkat verniğe çok düzgün bir yüzey hazırlar.
<b>Uygulama Alanları :</b>	ÜNLÜ Poliüretan 2K FİLLER Dolgu Vernik mobilya sanayiinde her türlü masif ve kaplama yüzeyi sonkat vernik ve boya uygulamasına hazır hale getirmek için formüle edilmiştir. Üzerine Selülozik, Poliüretan, Asit Kürlenmeli (AC), Akrilik Sistemlerin sorunsuz olarak kullanılmasına imkan verir.
<b>Fiziksel Özelliği :</b>	
Yoğunluğu (20° C, gr / cm <sup>3</sup> ) :	
Kuruma Süresi (20° C) :	Toz Kuruma : 10-15 dak. Dokunma Kuruma : 30-40 dak. Tam Kuruma : 2-3 saat
Katı Madde % (Ağırlıkça) :	
Tiner :	
Karışım Ömrü (20° C) :	2-3 saat
İnceltme Oranı :	20%
Karışım Oranı ( Ağırlıkça ) :	50%
Boyanabilme Alanı :	Tek katta 35-40 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulandığında 1lt ile 8-10 m <sup>2</sup> alan kaplanabilir. (kayıplar hariç)
<b>Uygulama Metodu :</b>	Püskürtme şeklinde tatbik edilir. Tatbikat öncesi yüzeyler uygun zımparalama işleminden sonra yüzeydeki tozlardan arındırılmalıdır. Belirtilen oranlarda hazırlanan ÜNLÜ Poliüretan 2K FİLLER Dolgu Vernik iyice karıştırıldıktan sonra ÜNLÜ Poliüretan Tiner (921-0211) ilavesiyle inceltilerek normal gözenekli yüzeylere iki çapraz kat uygulanır. Çok gözenekli yüzeylerde ise bir bir çapraz kat daha tatbik edilmelidir. Yaz aylarında 2-3 saat, kış aylarında ise ertesi gün önce 180-220 daha sonra 400 numaralı zımpara ile zımparalanarak sonkat tatbikatına geçilmelidir.
<b>Dikkat Edilecek Hususlar :</b>	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.