



Ürün İsmi :	FIRIN SONKAT BOYA
Ürün Kodu :	421-Seri
Renkler :	İstenilen her renk yapılabilir.
Tanım :	Fırın Sonkat alkid amino esaslı fırın kurumalı bir sonkat boyadır. Tek kat olarak tatbik edilmek üzere formüle edilmiştir. Fiziksel ve kimyasal şartlara dayanıklıdır. Çıplak metal yüzeylere çok iyi yapışır. Örtücü, aşınma ve darbe direnci yüksek kolay ve problemsiz tatbik edilebilen bir boyadır. Fırın Sonkat Boya ile boyanmış yüzeyler uzun süre canlılığını ve parlaklığını korur.
Uygulama Alanları :	Madeni büro, ev eşya ve aletleri başta olmak üzere elektrik armatür ve cihazlarında kullanılmak üzere formüle edilmiştir.
Fiziksel Özelliği :	<p>Yoğunluğu (20° C, Gr / cm³) : 1.00 - 1.22 (renk çeşidine bağlı olarak)</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) : Kuruma Süresi : 120°C'de 30 dak- 140°C'de 20 dak.</p> <p>Dokunma Kuruması :</p> <p>Tam Kuruma :</p> <p>Katı (Ağırlıkça, %) : 50-65 (renk çeşidine bağlı olarak)</p> <p>Tiner : 941-0211 Ünlü Fırın Tiner</p> <p>İnceltme Oranı : Püskürtme tatbikatında Ünlü Fırın Tiner (941-0211) ile %20-25 oranında inceltildiğinde uygun tatbikat vizkozitesine gelir.</p> <p>Parlaklık : Parlak- Yarı mat- Mat yapılabilir.</p> <p>Karışım Oranı (Ağırlıkça) :</p> <p>Karışım Ömrü (20° C) :</p> <p>Boyanabilme Alanı : Tek katta 35-40 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 1 lt. ile 10-12 m² alan kaplanabilir. (kayıplar hariç)</p>
Uygulama Metodu :	Yüzeyler yağ, kir ve pastan tamamen temizlenmelidir. Tek katta, püskürtme şeklinde, 35-40 mikron kuru film verecek şekilde tatbik edilmelidir. 15-20 dk. havada bekledikten sonra 120C'de 30 dakika fırınlanmalıdır. Astarlı tatbikatlarda (422-Seri) Fırın Astar üzerine yağ üstüne yağ olarak tatbik edilmeli ve aynı şartlarda fırınlanmalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.