



Ürün İsmi :	EPOXY ASTAR BOYA
Ürün Kodu :	
Renkler :	
Tanım :	Epoxy esaslı, çift karışimli, yapışma ve korozyon gücü yüksek pas önleyici yüksek vasıflı bir astardır.
Uygulama Alanları :	Paslanmalara karşı yüksek direnç isteyen yüzeylerde güvenle kullanılır. (Kimyasal tesislerde, trafolarda, ticari araçlarda, konteynirlarda, deniz araçlarında, sanayi makinelerinde v.s)
Fiziksel Özelliği :	<p>YOĞUNLUK(20°C,gr/cm³) : 1,2 ± 0,1 gr/cm³ (20°C'de)</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) : Kuruma Süresi : 1,5 - 2 saat (20°C'de) Tam Kuruma : 7 gün (tam kuruma yapılmadan kimyasal testler yapılamaz)</p> <p>KATI (Ağırlıkça,%) %68 ± 2 (ağırlıkça) Tiner : ÜNLÜ EPOXY TİNER ile inceltilmelidir.</p> <p>Karışım Oranı (Ağırlıkça) : Epoxy Astar / Epoxy Sertleştirici = 4 (Ağırlıkça) / 1 (Ağırlıkça)</p> <p>Karışım Ömrü (20°C) : 8 saat</p> <p>Boyanabilme Alanı : 1lt. Epoxy Astar ile 7-8 m² yer boyanabilir.</p>
Uygulama Metodu :	Uygulama yapılacak sac yüzey, kum püskürtme ile (Sa 21 / 2) derecesinde, parlak metal elde edinceye kadar temizlenmelidir. En geç 8 saat içinde temizlenmiş yüzeye ÜNLÜ Epoxy Astar uygulanmalıdır. Verilen oranda sertleştiricisi ile karıştırılarak inceltilen astar, pistole, fırça veya rulo ile yüzeye uygulanır. Kartlar arasında 8 saat beklenmelidir. Kurumayı çabuklaştırmak için düşük derecede fırın sistemle de kurutulabilir. Üzerine sonkat boya olarak Ünlü Epoxy Sonkat Boya uygulanır.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.

Kazımpaşa Mh. Çanakkale yolu Üzeri No:20 35660 Menemen - İZMİR

Tel.: 0.232.832 73 02 Fax: 0.232.832 73 97

E-mail: info@gokhanboya.com • www.gokhanboya.com