



Ürün İsmi :	EPOXY FOSFAT ASTAR
Ürün Kodu :	442-
Renkler :	Beyaz, Gri
Tanım :	Epoxy esaslı, çinko fosfat ihtiva eden iki bileşenli antikorrosiv bir astardır. Yüzeyle çok iyi yapışır, yüksek nem ve korozyon direncine sahiptir. Normal ısılarda 18-24 saatte havada kurur ve kolaylıkla zımparalanabilir. Yaş üstüne yaş tatbik edilebilme özelliğine sahiptir. Üzerine tatbik edilebilecek her türlü hava ve fırın kurumalı son katlar için düzgün bir yüzey oluşturur.
Uygulama Alanları :	Saç, galvanizli saç , alüminyum yüzeylere tatbik edilebilir. Sınai tesislerin metal konstrüksiyonlarında, yüksek nem ve korozyon direncine ihtiyaç duyulan sahalarda ilk astar kat olarak kullanılır.
Fiziksel Özelliği :	
Kuruma Süresi (20° C) :	Toz Kuruma : 15-20 dakika Dokunma Kuruma : 2-4 saat Montaj Kuruması : 7 gün Tam Kuruma : 18-24 saat
Tiner :	971-0711 Epoxy Tiner
İncelme oranı :	%20-30 Tiner
Karışım Oranı (Ağırlıkça) :	1.Komponont 3 kısım, 2.Komponont 1 kısım
Karışım ÖMRÜ (20°C) :	Karışım 7-9 saat içinde tüketilmelidir.
Boyanabilen Alan :	1lt. ile 100 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 4-4,5 m ² , 45 mikron kuru filmde ise 8,5 - 9m ² alan kaplanabilir. (Kayıplar haricidir.)
Uygulama Metodu :	Astarlanacak yüzey, kum püskürtme ile (SA 2 1/2) derecesinde temizlenmeli ve yüzey hazırlama işleminden sonra en geç 5 saat içinde Ünlü Epoxy Fosfat Astar uygulanmalıdır. Astar uygulanmadan önce iyice karıştırılmalı, verilen oranda sertleştirici ile karıştırıldıktan ve inceltildikten sonra pistole, fırça veya rulo ile yüzeylere uygulanmalıdır. Katlar arası 8 saat beklenmelidir. Kuruma süresini kısaltmak ve işlemleri hızlandırmak için 10-15 dakika Flash-Off süresi beklenmeli ve daha sonra 50-60 °C 'de 40-50 dakika veya 80-90 °C 'de 20-25 dakika olarak fırında bekletilmelidir.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.