



<b>Ürün İsmi :</b>	ÖZEL EPOXY VERNİK
<b>Ürün Kodu :</b>	443 -0046 I. Komponent 449 -0048 Seri II. Komponent
<b>Renkler :</b>	Şeffaf, renksiz
<b>Tanım :</b>	İki komponentli, epoxy reçine esaslı bir verniktir. Demir ve diğer metal yüzeylere, ahşap ve beton yüzeylerin üzerlerindeki çatlak ve gözeneklere çok iyi yapışarak kaygan ve parlak film verir. Üzerine gelecek son katlar için sağlam bir film oluşturur. Yüksek kimyasal ve mekanik dayanım gösterdiğinden tek başına kullanılabilir.
<b>Uygulama Alanları :</b>	Her türlü korroziv ortamlarda metal, beton ve ahşap yüzeylerde koruyucu vernik olarak, Ahşap ve beton yüzeylerin boya absorpsiyonunun azaltılması ve kendinden sonra gelecek katlara uygun zemin hazırlamak amacıyla kullanılır.
<b>Fiziksel Özelliği :</b>	<p>Yoğunluğu (20° C, gr / cm<sup>3</sup>) : 0,95-0,97 gr/cm<sup>3</sup></p> <p>Kuruma Süresi (20° C) :</p> <p style="text-align: center;">Toz Kuruma : 1-2 saat Dokunma Kuruma : 5-6 saat (20° C' de) Tam Kuruma : 7 gün</p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : 44-45 (karışım) Tiner : Ünlü Epoxy Tiner ile İnceltilmelidir. Karışım Ömrü (20° C) : 20° C' de 8 Saat</p> <p>Karışım Oranı ( Ağırlıkça ) : Ünlü Ö.Epoxy Vernik : 2 Kısım Ünlü Epoxy Sonkat Sertleştiricisi : 1 Kısım</p> <p>Boyanabilme Alanı : 35-40 Mikron kuru film kalınlığı vecek şekilde tatbik edildiğinde 1 Lt. boya ile 8-9 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir. (Tatbikat kayıpları hariçtir.) Beton ve ahşap yüzeylerde emilmeye bağlı olarak kuru film kalınlığı ve kaplanabilen alan değişir.</p>
<b>Uygulama Metodu :</b>	Ünlü Özel Epoxy Vernik karışım halinde rulo ve fırça tatbikatları için uygun viskoziteye gelir. Gerek duyulursa tiner ile inceltilebilir. Pistole uygulaması durumunda da karışım hazırlandıktan sonra tatbikat için % 15 Epoxy Tiner ilavesi yapılmalıdır.
<b>Dikkat Edilecek Hususlar :</b>	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.

Kazımpaşa Mh. Çanakkale yolu Üzeri No:20 35660 Menemen - İZMİR

Tel.: 0.232.832 73 02 Fax: 0.232.832 73 97

E-mail: [info@gokhanboya.com](mailto:info@gokhanboya.com) • [www.gokhanboya.com](http://www.gokhanboya.com)