



Ürün İsmi :	ÜNLÜ SÜPER SELÜLOZİK DOLGU VERNİK
Ürün Kodu :	624-0006
Renkler :	ŞEFFAF
Tanım :	Nitroselüloz esaslı hava kurumalı bir dolgu verniktir.
Uygulama Alanları :	Çabuk kuruma, kolay zımparalanma yüksek doldurma gücü sayesinde her türlü ahşap ve parke yüzeylerde başarı ile uygulanmak üzere formüle edilmiş bir dolgu verniktir. Selülozik, Poliüretan, Sentetik sistemlerin sorunsuz olarak kullanılmasına uygundur.
Fiziksel Özelliği :	<p>Yoğunluğu (20° C, gr / cm³) : 0.93 - 0.97</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) :</p> <p style="text-align: center;">Toz Kuruma : 5-10 dak.</p> <p style="text-align: center;">Dokunma Kuruma : 15-20 dak.</p> <p style="text-align: center;">Tam Kuruma : 1-1,5 saat</p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : 31-33</p> <p>Tiner : 961-0611 ÜNLÜ SÜPER SELÜLOZİK TİNER</p> <p>İnceltme Oranı : %90-100</p> <p>Pistole için : 20 °C /Dın cup 4 ile 18-22 sn</p> <p>Perde makinası için : 20 °C /Dın cup 4 ile 30-35 sn</p> <p>Setleştirici :</p> <p>Karışım Ömrü (20° C) :</p> <p>Karışım Oranı (Ağırlıkça) :</p> <p>Boyanabilme Alanı : Tek katta 35-40 mikron kuru film kalınlığında 1lt ile 8-10 m² alan verniklenebilir.</p>
Uygulama Metodu :	Tatbikat öncesi ahşap yüzeyler uygun zımpara işleminden sonra yüzeydeki tozlardan arındırılmalıdır. Tatbikat şekline göre uygun viskoziteye getirilmelidir. İstenilen yüzey dolgunluğuna bağlı olarak katlar arasında 2-3 saat sonra zımpara işlemine alınmalıdır. Tercihen bir gece bekletildikten sonra üzerine Selülozik, Poliüretan, AC (Asit Sertleştiricili) ve Polyester sonkatlar uygulanmalıdır. Püskürtme dışındaki tatbikat sistemleri ile diğer araç ve gerecin kullanılması istendiğinde Teknik Servisimize müracaat edilmelidir.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.