



Ürün İsmi :	SOFT AQUA YARIAMAT SU BAZLI BOYA
Ürün Kodu :	022-1000
Renkler :	Katalog veya istenilen bir renkte üretilebilir.
Tanım :	Vinil Akrilik esaslı,silikon katkılı,ipeksi dokulu yüksek kaliteli mat görünümlü dekoratif bir iç cephe sonkat boyasıdır.Özel silikon katkısı ile güçlendirilmiş formül yapısı sebebi ile silinebilirlik özelliği en üst seviyededir.Sararmaz,kokusuz,iyi tenefüs edebilen,uzun ömürlü ,yapışma,yayıma ve örtücülük performans çok yüksektir.Sürtünme ve yıkanmaya dayanımlıdır.Dekoratif pürüzsüz görüntü sağlar.
Uygulama Alanları :	İç cephe macunu,saten alçı gibi alt zemin hazırlığı yapılmış iç yüzeylerde,eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylerde yüzey vede astar işlemi yapılarak kullanılır.
Fiziksel Özelliği :	<p>Yoğunluğu (25° C, gr / cm³) : 1,250-1,400</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) :</p> <p style="text-align: center;">Toz Kuruma : Dokunma Kuruma : 45 dakika Tam Kuruma : 10 saat</p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : 52-56</p> <p>Viskozite (25° C) krep unit : 130± 2</p> <p>pH (25° C) : 8-9,2</p> <p>Ezilme : 10-30 µ</p> <p>Boyanabilme Alanı : İyi hazırlanmış ve astarlanmış yüzeylerde tek katta 1lt. ile 6-8 m2 arası alan boyanabilir.</p>
Uygulama Metodu :	Uygulamanın yapılacağı yüzey her türlü kir,yağ,gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmiş,tozdan arındırılmış ve kuru olmalıdır.Yeni yüzeylerde,gerekli yüzey işleminden sonra ÜNLÜ Şeffaf Binder Astar ile astarlanmalıdır.(1 ölçü astar,7ölçü su ile inceltilerek)Astar uygulamasından 2 4 saat sonra ilk kat olarak su ile hacmen %30 oranında inceltilmiş ikinci kat olarak% 15 oranında inceltilmiş ÜNLÜ SU BAZLI SATEN uygulanmalıdır.Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir.Eski boyalı yüzeylerde:gerekli yüzey işleminden sonra ÜNLÜ Şeffaf Binder Astar uygulanmalı,eski sentetik boyalı yüzeylerde ise gerekli yüzey işlemlerinden sonra,ÜNLÜ Geçiş Astarı % 10 su ile inceltilerek uygulanmalıdır.Geçiş Astarının uygulanmasından 24 saat sonra sonkat uygulaması yapılmalıdır.Yüzeydeki sorunlar için ÜNLÜ İç Cephe Macunu kullanılmalıdır.ÜNLÜ Geçiş Astarı , Soft Silikonlu sonkat boya renkleri ile renklendirilebilir.Eirca rulo püskürtme olarak uygulanabilir
Dikkat Edilecek Hususlar :	Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az +5 C ve en çok +30 C olmalıdır.Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.Serin yerde ve dondan koruyarak muhafaza edilmelidir.